

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Imprimante Epoxico Rojo

137008 - Anticorrosivo epóxico con endurecedor amina, para uso general en estructuras metálicas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimante de dos componentes con base en resinas epoxicas de buena resistencia química y endurecedor tipo amina alifática. No contiene pigmentos con base cromato de cinc ni minio.

USOS

Como imprimante para estructuras metálicas, expuestas a ambientes agresivos industriales y marinos.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

Buena adherencia al soporte, resistencia química y resistencia a la abrasión.

CERTIFICADOS / NORMAS

- Paint Specification No.42
- SSPC-Paint 42, de la Steel Structure Painting Council.
- Aprobado para contacto con agua potable según parámetros NSF/ANSI 61-2016 y la resolución 501 de 2017.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Componente A	Componente B	
	Cuñete por 1 galón (Ref 137008)	0.25 galones (Catalizador Grupo 1)	
Cuñete por 4 galones (Ref. 137008)	1 galón (Catalizador Grupo 1)		
Vida útil en el recipiente	18 meses a partir de la fecha de fabricación		
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en un sitio fresco y bajo techo, en el envase original bien cerrado. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.		
Apariencia / Color	Rojo		
Densidad	Densidad	5.68 ± 0.2 kg/gal	(ASTM D1475)
	Viscosidad	75 ± 3 Unidades Krebs (a 25°C)	(ASTM D562)
Contenido de sólidos en volumen	54% ± 2		(ASTM D2697)
Temperatura de Servicio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Calor húmedo: Max. 90°C ▪ Calor seco: Max. 110°C 		
Resistencia Química	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alcalis, Ácidos y Petróleo: Excelente ▪ Agua dulce/salada: Excelente 		
Proporción de la Mezcla	4:1 en volumen		

Disolvente	Sika Ajustador Epóxico	
Consumo	80 m ² /galón a un espesor de película seca de 25.4 micrones (1.0 mils). El rendimiento práctico puede sufrir modificaciones debido a perfiles de anclaje mayores que los especificados, corrientes de aire, alta porosidad de la superficie, equipo de aplicación utilizado, diseño y forma del elemento a recubrir y mayores espesores de película aplicada, etc	
Espesor de Capa	3.5 a 4.0 mils (88 a 102 micrones)	(SSPC-PA2)
Temperatura Ambiente	Aplicación: Min. 11°C	
Humedad Relativa del Aire	Máxima 90%	
Temperatura del Sustrato	Min. 10°C y 3°C por encima de la temp de rocío / Max. 65°C	
Vida de la mezcla	8 horas a 25°C	
Tiempo de Espera / Repintabilidad	Repinte: 12 a 18 horas. Se puede aplicar la siguiente capa en un tiempo máximo de 30 a 45 días, previa limpieza con Sika Ajustador Epóxico	
Tiempo de secado	Al tacto: 1 hora (A 25°C)	(ASTM D1640)

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

- Cuando está en contacto con algunas sustancias químicas agresivas puede cambiar de color dependiendo de las características del agente agresor.
- Todos los sistemas epóxicos cuando se encuentran a la intemperie sufren el fenómeno de degradación de color y entizamiento, el cual no afecta las propiedades químicas de estos. Cuando los epóxicos se exponen a los rayos UV se pueden generar cambios de color, siendo especialmente notorio en los tonos intensos. Para evitar este fenómeno, se debe aplicar una capa de acabado con Esmalte Uretano, Serie 36. Compatible con acabado: Esmalte Alquídico Serie 31, Esmalte Epóxico Serie 33, Esmalte Uretano Serie 36, Coaltar Epóxico.
- Mantenga los productos alejados de fuente de calor, chispas o exposición de llamas abiertas.
- Evite el contacto con los ojos.

LIMITACIONES

Una vez mezclados los dos componentes, el producto resultante debe usarse dentro de las 8 horas siguientes.

Este tiempo puede disminuir si la temperatura ambiente es mayor a 25°C.

Notas: Entre lote y lote se pueden presentar ligeras diferencias de color.

Cuando está en contacto con algunas sustancias químicas agresivas puede cambiar de color dependiendo de las características del agente agresor.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Aplicar en sitios con buena ventilación o proveer ventilación forzada

cuando se aplique en áreas encerradas. Contiene vapores orgánicos, utilizar máscara de protección para gases y vapores. En caso de contacto con la piel, limpiarse con una estopa humedecida en Sika Ajustador Epóxico y luego lavarse con abundante agua y jabón. Consultar hoja de seguridad del producto. Cuando se aplique en áreas cerradas, se recomienda usar equipos de aplicación a prueba de explosión.

DIRECTIVA 2004/42/CE - LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE VOC

VOC < 420 g/l (ASTM D3960)

MEZCLADO

Agitar cada componente en su empaque. Verter el componente B (Catalizador Grupo 1) sobre el componente (Base) en relación de 4:1 (A:B) en volumen. Mezclar manualmente o con agitador de bajas revoluciones (400 rpm) hasta obtener una mezcla homogénea. Evitar usar espátulas o paletas contaminadas con el componente B o con la mezcla, para agitar o mezclar el componente A que no esté usando

APLICACIÓN

- Aplicar con brocha o pistola convencional o airless. Aplicar con brocha de cerda animal y no de Nylon.
- Aspersión convencional: Se requiere pistola De Vibiss JGA-510 con paso de fluido "E" y copa de aire No. 704, No. 765 o No. 78.
- Aspersión sin aire: Utilizar toberas con orificios de 15 a 27 mils, dependiendo de la presión de la bomba.
- El tiempo de aplicación entre capas debe ser de 12 a 18 horas a una temperatura de 25°C.
- Aplicar el número de capas necesarias para obtener el espesor de película seca requerido de acuerdo con la recomendación dada para el caso.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Usar el Sika Ajustador Epóxico para diluir si es necesario o para lavar los equipos.

RESTRICCIONES LOCALES

Los resultados pueden diferir según las variaciones estadísticas dependiendo de los métodos de mezcla y equipo, temperatura, métodos de aplicación, métodos de prueba, condiciones del sitio real y condiciones de curado. Ver Notas Legales.

NOTAS LEGALES

• Manténgase el envase bien cerrado • Manténgase fuera de alcance de los niños • No apto para consumo humano • Solo para uso industrial • Solo para uso profesional. Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o comunicarse con el Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos. Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso. Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras. El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR

EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINGA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO. La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com



Código: CO-SC-035-1



Código: CO-SA-006-1

Hoja de Datos del Producto

Imprimante Epoxico Rojo
Enero 2023, Versión 01.05
02061102000000032

ImprimanteEpoxicoRojo-es-CO-(01-2023)-1-5.pdf

